Genrock Bicapa

Descripción:

Sistema Bicapa de alta calidad para colores lisos y metálicos basado en 70+ mixes además de 15 perlados y 6 xirallics,
Gran poder de cubrición aplicando solo dos manos.
Fácil de aplicar y excelente acabado.
Mínimo tiempo de espera para aplicar el barniz.
Sistema que utiliza a veces mixes de la serie 600 acrílica .

Preparación de la Superficie:

La superficie debe estar bien imprimada y lijada de viejas pinturas, etc.

Substratos Aconsejables:

- Zonas bien lijadas
- Genrock 1K o 2K Aparejos
- Acabados ya existentes excepto TPA
- OEM Aparejo o EDP, lijados
- “General” Masillas Polyester
- Zonas metálicas no cubiertas con otro substrato deben ser pre- imprimadas con Wash Primer 9700



75% “Genrock” Disolvente

18-19 sec / DIN 4 mm / 20 oC (68 oF)

Convencional: 1.3 – 1.4 mm
Presión: 2.0 – 2.5 bar
HVLP : 1.3 – 1.4 mim; 0.7 bars en copa
8 – 12 micras por capa

5 min. entre capas para colores metálicos, una capa fina final es recomendable

Product Data Sheet

General Paint Co.
www.generalpaint.biz - e-mail: info@generalpaint.biz

Genrock Bicapa

Esperar hasta que esté totalmente mate antes de aplicar la capa final.

Punto de Inflamación:	23°C (73.4 °F)
Gravedad Expecífica:	0.94 – 1.16 kg/cm3 (7.82 – 9.66 lbs/gal)
Contenido en Sólidos:	21.2% – 39.0 % por peso
Cubrición:	8 – 10 m^2/l at 25 micras
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad

Product Data Sheet

General Paint Co.
www.generalpaint.biz - e-mail: info@generalpaint.biz